

FICHA TÉCNICA

Granalha

Carbon Steel Cut Wire, padrão fabricante

Aplicação

Limpeza, rebarbação, endurecimento, decapagem

Análise química em peso %

● COMPOSIÇÃO QUÍMICA ●

Material	Peso Percentual
Carbono	0.45 - 0.82
Manganês	0.40 - 1.20
Silício	0.10 - 0.30
Enxofre	≤0.05
Fósforo	≤0.05

Densidade

● DENSIDADE ●

~4,7 g/cm³

Dureza

● DUREZA ●

450 HV(45 HRC) - 640 HV(57HRC)

Granulometrias disponíveis

● ESPECIFICAÇÕES GRANULOMÉTRICAS ●

Tamanho	Tamanho	Tamanho
0,3 mm	0,8 mm	1,6 mm
0,4 mm	1,0 mm	1,8 mm
0,5 mm	1,2 mm	2,0 mm
0,6 mm	1,4 mm	2,5 mm

Forma:

CW - As Cut

G1 - Único Condicionado

G2 - Duplo Condicionado

G3 - Triplo Condicionado



CW



G2



G1



G3

Variante de embalagem

Sacos de papel multi folha de 25Kg